

SPECIFIKACE

FLUORID SODNÝ

Číslo vydání: 2.
Datum vydání: 1.5.2004

Zpracoval, schválil,
uvolnil:

Ing. Josef Kořínek

Podpis:

chemický vzorec
vzhled

NaF
bílošedý prášek

obsah fluoridu sodného	98,50% min.
křemík (jako SiO ₂)	0,10 % max.
sírany (jako Na ₂ SO ₄)	0,50 % max.
nerozpustný zbytek	0,10 % max.
voda	0,10 % max.

Poznámka:

polypropylenový pytel s PE vložkou na 25 kg