

SPECIFIKACE

MOSAZNÉ ANODY

Cu Zn 37

Číslo vydání: 2.
Datum vydání: 1.5.2004

Zpracoval, schválil,
uvolnil:

Ing. Josef Kořínek

Podpis:

Cu	min. 62,0 %
Cu	max. 64,0 %
Al	max. 0,03%
Fe	max. 0,1 %
Ni	max. 0,3 %
Pb	max. 0,1 %
Sn	max. 0,1 %
Zn	zbytek

Poznámka

desky různých rozměrů