

SPECIFIKACE

NIKLOVÉ ANODY

(nikl elektrolytický pro pokovování)

Číslo vydání: 4.
Datum vydání: 1.5.2004

Zpracoval, schválil,
uvolnil:

Ing. Josef Kořínek

Podpis:

Ni + Co		99,98 %
Co	max.	0,08 %
Cu	max.	0,0025 %
Fe	max.	0,0090 %
Pb	max.	0,0009 %
Zn	max.	0,0002 %

Poznámka:

desky (anody) různých rozměrů
čtverečky 1" x 1"