

SPECIFIKACE

OXID ANTIMONITÝ

Číslo vydání: 3.
Datum
vydání: 1.5.2004

Zpracoval, schválil,
uvolnil:

Ing. Josef Kořínek

Podpis:

chemický vzorec

Sb_2O_3

Sb_2O_3

min. 99,5 %

bělost

min. 95 %

Fe_2O_3

max. 0,002 %

As_2O_3

max. 0,03 %

PbO

max. 0,1 %

Poznámka:

pytel 25 kg